

فرآیند کارشناسی و اصالت سنجی آثار موزه‌ای

برمبنای مطالعات غیرمخرب
در مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد

محسن قانونی

دکتری پژوهش هنر، گرایش مرمت آثار تاریخی،

اداره مرمت، مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد

یاسین صدقی

دانشجوی دکتری مرمت آثار و اشیای تاریخی-فرهنگی،

اداره مرمت، مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد

مقدمه

اهمیت بسیار و گسترش روزافزون رشته حفظ و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی و پیوند روزانه آن با دیگر حوزه‌ها و شاخه‌های علمی و پیچیده‌تر شدن آن، همواره این دانش تخصصی را با چالش‌های جدید روبه‌رو می‌کند. در این بین نیاز است تا این حوزه در عصر حاضر پیوند خود را با تمامی علوم حفظ و به‌روز رسانی نماید. امروزه شاهد گسترش رو به جلوی مباحث محافظتی و مطالعه، آزمایش و کشف روش‌ها و مواد جدید مورد استفاده در فرآیندهای مرمت هستیم. در این بین ابزارها و روش‌های پیشرفته مدرن می‌توانند به حفظ اموال فرهنگی کمک کنند. ممکن است در حین بررسی و مطالعه علمی برخی از آثار تاریخی و هنری و اشیاء باستان‌شناختی، امکان نمونه‌برداری وجود نداشته باشد؛ به‌ویژه اینکه در مطالعات حفاظت و مرمت مدرن نیاز فزاینده‌ای به تحقیقات غیرمخرب برای جلوگیری از نمونه‌برداری اشیاء مشاهده می‌شود (Klisińska-Kopacz, 2015). برداشت نمونه مطالعاتی از آثار تاریخی و فرهنگی همواره یکی از چالش‌های موجود در این رشته بوده است و در حال حاضر با توجه به پیشرفت‌های موجود در روش‌های علمی و آزمایشگاهی، روش‌های مخرب تا حدودی منسوخ شده‌اند و باید جای خودشان را به روش‌های غیرمخرب و یا نیمه‌مخرب بدهند. از آنجایی که وظیفه علم حفاظت از یک اثر تاریخی و به تبع آن مطالعات و فعالیت‌های مرمت‌گر/حفاظت‌گر باید به حفظ و نگهداری از اثر منتهی شود، این مهم که اجازه نمونه‌برداری مخرب، در چه صورت ممکن خواهد بود باید بسیار قابل توجه و در راستای اهداف آن باشد. درغیراین‌صورت برداشت نمونه منجر به صدمه و حذف بخشی از اثر خواهد شد که دیگر قابلیت برگشت به وضعیت پیشین خود را نخواهد داشت. بنابراین بسیار مهم است تا آزمایشگاه‌های باستان‌سنجی و مرمت آثار تاریخی و نیز پژوهشگران مؤسسات مختلف به چنین موضوعی توجه کافی داشته باشند. در راستای مباحث مطرح‌شده در سطور فوق، نویسندگان سعی نموده‌اند با معرفی روش‌های مختلف آنالیز دستگاهی یک اثر، به مثال‌های عینی و نتایج حاصل از آن اشاره نمایند و در نهایت روش‌های کمینه‌گر، متشکل بر مطالعات غیرمخرب در حوزه میراث فرهنگی را که بر روی آثار مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد به‌کار رفته‌اند، معرفی و بررسی نمایند.

۱- آنالیز غیرمخرب در مطالعات میراث فرهنگی

از منظر فلسفی، تمامی آنالیزها مخرب محسوب می‌شوند. به وسیله مشاهده، تغییرات، جابه جایی، بافت زدایی، آماده سازی، نمونه برداری و در آخر به کارگیری آنها نیز می‌تواند این موضوع را به حقیقت تبدیل نماید. از طرف دیگر، در این بین درجات معقولی نیز وجود دارد که ممکن است در برخی از فرآیندها و تداخلات، هیچ‌گونه اثری از خود باقی نگذارند یا اینکه در نهایت می‌توان آنها را نادیده گرفت و از تأثیرات آنها چشم‌پوشی کرد. همچنین باید به این نکته اساسی اشاره نمود که برخی از فرآیندهای آنالیزهای دستگاهی مانند رویکردهای مختلف میکروسکوپی از نظر تئوری خود مخرب محسوب نمی‌شوند، اما ممکن است نیازمند آماده سازی باشند که اساساً با یکپارچگی یا ظاهر اثر تداخل داشته باشند و آماده سازی آنها مخرب باشد. مثال‌هایی که می‌توان در این باب بیان کرد عبارت‌اند از: برش‌های ایجادشده برای مقاطع نازک میکروسکوپی، پوشش کربن و طلا در میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیزهای مرتبط با آن و برش نمونه برای قرار دادن در محفظه دستگاه که باعث شکسته شدن نمونه و تخریب و یا تداخل در آن می‌شود (Biró, 2005). موارد ذکر شده فوق، چند مثال از صدها مورد می‌تواند باشد. اساساً در روش‌های کلاسیک و مخرب که امروزه به طور گسترده‌ای در مطالعات علمی و پژوهش‌های حفاظت و باستان‌سنجی در ایران در حال انجام است، برای رسیدن به اهداف آنالیزهای تعیین شده، نیازمند نمونه برداری از اثر با ارزش تاریخی و هنری خواهیم بود. از این روست که سؤال مطرح شده این خواهد بود که نمونه برداری‌های مخرب و یا نیمه مخرب چه تناسب و توافق‌هایی با مبانی فکری حفاظت و مرمت آثار تاریخی می‌توانند داشته باشند.

مطالعات مدرن و علمی بر روی اشیاء و مواد با ارزش تاریخی یا فرهنگی، معمولاً شامل استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های مختلف به منظور استخراج اطلاعات عینی از این مواد است. این آثار اغلب از نظر طبیعی منحصربه‌فرد هستند؛ همانند نقاشی‌ها، مجسمه‌ها، آثار کاربردی فلزی با اشکال و ابعاد مختلف، شیشه، چوب، سنگ، سرامیک‌ها و غیره. این آثار می‌توانند بدون تزیین، دارای تزیینات رنگی مختلفی باشند یا اینکه می‌توانند به خوبی حفظ شده باشند یا بالعکس، در حال زوال جدی باشند. در بسیاری از موارد این استخراج اطلاعات از آثار فوق. همانند به دست آوردن اطلاعات درباره عناصر اصلی تا کم مقدار در یک اثر. می‌تواند مقدماتی‌ترین نوع اطلاعاتی باشند که مورد نیاز است اما این اطلاعات می‌تواند بسیار مفید و تأثیرگذار باشند. مطالعات علمی ممکن است در راستای مطالعات فن‌شناسی و تکنولوژی تولید آثار فوق باشند. این روش‌های علمی همچنین ممکن است به منظور ارزیابی وضعیت حفاظت از یک

ماده یا اثر خاص یا برای انتخاب مناسب‌ترین ابزار و روش حفاظت یا مرمت استفاده شود. علاوه بر این، آثاری که تحت درمان مرمت قرار گرفته‌اند ممکن است برای تشخیص مواد اصیل از مواد افزودنی یا ارزیابی اثربخشی درمان‌های مرمتی گذشته و... بررسی شوند. در نهایت باید اضافه کرد که این روش‌های آنالیز علمی می‌تواند برای تأیید (بیشتر) عینی اشیاء تاریخی و هنری با ارزش استفاده شود (Janssens et al; 2000). از سوی دیگر یک پژوهشگر حفاظت و مرمت علاوه بر توجه به میزان تخریب روش‌های آنالیز، می‌بایست به این نکته توجه نماید که آنالیز مورد استفاده چه میزان از سطح و عمق شیء را درگیر مینماید. هرکدام از این روش‌ها ممکن است برای به ثمر رسیدن آنالیز، به سطح، سطح با عمق کم یا کل حجم اثر نیاز داشته باشد (Leucci, 2019). همچنین انتظار می‌رود که تمامی تداخلات و نمونه‌برداری‌ها به وضوح مستند و ثبت شوند. برخی از روش‌های آنالیز و بررسی نیز وجود دارند که به مقدار بسیار اندک نیازمند نمونه هستند. با این حال، این سؤال پیش می‌آید که اندازه بسیار کم و کوچک از نمونه ممکن است بر نتایج حاصل و نتیجه‌گیری‌های ما تأثیر منفی بگذارد. آیا نمونه‌های کافی برداشت شده، می‌تواند نماینده کل اثر باشد؟ آیا کافیست؟ و نماینده برای چه چیزی بوده است؟ در پاسخ به این مهم باید ذکر شود، که نگاه مرمت‌گر محقق به مسئله، باید هدف محور باشد و خودخواهانه تصمیم‌گیری نکند و مسئله نمونه‌برداری و آنالیز از اثر را می‌بایست براساس اهداف تعیین شده که در راستای حفاظت از شیء خواهد بود، در نظر بگیرد. اما اگر صرفاً و بدون تعیین هدف و براساس حقیقت موجود عمل نماید و نمونه‌برداری کند آن وقت است که مسئله نمونه‌برداری و استفاده از آنالیزهای مخرب می‌تواند ضربه بزرگی به اثر و در نهایت مقوله حفاظت از اثر وارد آورد (شکل ۱).


مسئله نمونه مطالعاتی و برداشت نمونه یا استفاده از روش‌های غیرمخرب در دو حوزه حفاظت از آثار تاریخی و باستان‌شناسی دو مقوله جداگانه محسوب می‌شوند. این مسئله در باستان‌شناسی بسیار ساده‌تر بوده و در جامعه باستان‌شناسی موضوع نمونه‌برداری و نمونه مطالعاتی تقریباً حل شده است. نمونه مطالعاتی در باستان‌شناسی، نمونه‌های غیرموزه‌ای و ناسالمی که صرفاً کاربرد مطالعاتی دارند، در نظر گرفته می‌شوند. مانند قطعات شکسته و خردشده سفال‌های تاریخی که به‌وفور در کاوش‌های باستان‌شناسی یافت می‌شوند. اما این مقوله در حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی بسیار پیچیده‌تر است؛ چراکه اکثر مرمت‌گران آثار تاریخی با نمونه‌های سالم، موزه‌ای و ارزشمندی به‌طور مستقیم در ارتباط‌اند و مسئله نمونه‌برداری و استفاده از روش‌های مخرب فرآیندی بسیار پرچالش و حساسیت‌برانگیز است. از سویی دیگر هر قطعه یک شیء ولو بخشی نامعلوم از یک سفال باستانی یا تکه‌ای از سنگ یا ستون بنای تاریخی نامشخص برای مرمت‌گران به‌مثابه یک سند تاریخی انگاشته می‌شوند. براساس مبانی نظری مرمت نحوه برخورد با یک سند تاریخی ولو دارای ارزش‌های هنری پایین می‌تواند دارای داده‌های تاریخی و فرهنگی بالایی باشد و مستلزم حفاظت و نگهداری است. پس با رویکرد حفاظت

نمی‌توان حکم به برداشت بخش و یا کل آن قطعه به منظور مطالعه آن در حوزه علم حفاظت داد. برای این اساس پیشنهاد می‌شود که در حفاظت علمی باید مقوله روش‌های آنالیز غیرمخرب را مدنظر قرار داد تا به شیء آسیبی وارد نگردد.

آنالیزهای شناسایی مواد تاریخی را براساس نوع نمونه مطالعاتی مورد نیاز می‌توان به سه دسته غیرمخرب، نیمه‌مخرب و مخرب تقسیم‌بندی کرد. آزمایش‌های مخرب، مستلزم نمونه‌برداری‌های متعدد از آثار است که معمولاً در آثار و بناهای تاریخی و میراثی غیرقابل قبول است. به همین منظور استانداردها و اصول موجود، در ابتدا، استفاده از روش‌های غیرمخرب و نیمه‌مخرب را توصیه می‌کند



شکل ۱. نحوه نمونه‌برداری مخرب و برداشت نمونه از سکه تاریخی و پر کردن کمبود با رزین، این عمل متأسفانه توسط برخی از پژوهشگران حوزه حفاظت انجام شده است، که توسط نویسندگان این پژوهش مورد نقد جدی قرار گرفته و طرحی از آن ارائه شده است (مأخذ: ویرایش و طرح از نگارندگان)



شکل ۲. سه نوع راهبرد پیشروی در مطالعات علمی و آنالیز نمونه‌های تاریخی و فرهنگی

(Jaskowska and Przesmycka, 2020). استفاده از چنین آزمایش‌هایی نیازمند نمونه‌برداری مخرب و درنهایت آسیب به شیء می‌شود. در چنین شرایطی استفاده از روش‌های مؤثرتر و کمتر تهاجمی، همچون روش‌های نیمه‌مخرب - یعنی روش‌های آزمایش با تخریب کم - توصیه می‌شود (Kloiber et al, 2015). روش نیمه‌مخرب به روش‌هایی اطلاق می‌شود که نیازمند نمونه بسیار اندک، در حد چند گرم، است و در آنها کارایی، فرم و یکپارچگی اثر بدون تغییر یا از بین رفتن اثر خواهد بود. اما استفاده از روش‌های غیرمخرب (بدون نمونه‌برداری) در مطالعات حفاظت و باستان‌سنجی بسیار توصیه می‌گردد که امکان تجزیه و تحلیل انواع مختلف اشیاء را فراهم می‌کند تا یکپارچگی آنها حفظ شوند. روش‌های مختلفی برای این منظور وجود دارد. همه این تکنیک‌ها در کنار یکدیگر به منظور ارائه اطلاعات ارزشمند در مورد ترکیب عنصری و ساختاری و همچنین وضعیت حفاظت و در برخی موارد در مورد فرآیندهای خلاقانه انجام شده توسط هنرمندان در آثار مناسب هستند (شکل ۲) (Rizzutto et al, 2015).

۲- فرآیند کارشناسی و اصالت‌سنجی آثار در مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد

یکی از مهم‌ترین پروژه‌های تعریف‌شده و فرآیندهای اجرایی که از گذشته شروع شده و تاکنون ادامه دارد، کارشناسی و اصالت‌سنجی آثار موجود در خزانه‌های مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد است. بخش اصالت‌سنجی و فرآیندهای مرتبط با آن در سال‌های اخیر با توجه به راه‌اندازی اداره مرمت به مجموعه فعالیت‌های کارشناسی افزوده شده و در حال پیگیری از طرق گوناگون است. فرآیند کارشناسی و اصالت‌سنجی مجموعه آثار موجود در مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد را می‌توان به سه بخش مطالعه تاریخی و پیشینه‌ای اثر، بررسی‌های آزمایشگاهی و فن‌شناسی با استفاده از آنالیزهای مختلف و به‌کارگیری کارشناسان خبره تقسیم‌بندی کرد. بخش مهمی از فرآیندهای مطالعات، شناخت پیشینه و تاریخچه آثار مورد مطالعه است. در بررسی آثاری که فاقد پیشینه و تاریخچه معینی بوده‌اند مطالعات تاریخی انجام شده تا با به‌دست آوردن پیشینه و گذشته اثر بتوان به شناخت کاملی از اثر رسید. استفاده از منابع



شکل ۳. کارشناسی و بررسی آثار موزه‌ای توسط کارشناسان خبره (مأخذ: بایگانی اداره مرمت مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد)


کتابخانه‌ای و اسنادی، یکی از مهم‌ترین بخش‌های انجام‌شده توسط تیم اداره مرمت و پژوهش است که باعث شده تا برخی از اطلاعات تاریخی و اطلاعات پنهان آثار مشخص شوند. این فرآیند از مجموعه امور و فعالیت‌های جاری در بررسی آثار است.

یکی دیگر از مهم‌ترین جنبه‌های بررسی آثار موجود در مجموعه، استفاده از کارشناسی‌ها، نظرات و بررسی‌های کارشناسان خبره علمی و دانشگاهی است. مجموعه‌ای از آثار توسط کارشناسان منتخب، کارشناسی و نظرات آنها در رابطه با آثار توسط ایشان در شناسنامه‌های تعیین‌شده برای ثبت اطلاعات آثار، ثبت و به نگارش درآمده است (شکل ۳ و ۴).

استفاده از روش‌های آزمایشگاهی و دستگاهی یکی دیگر از شیوه‌های تعیین‌شده برای بررسی و مطالعه آثار است. این روش به‌ویژه برای آثاری که مشکوک به جعل هستند و نیاز به بررسی بیشتر دارند و یا از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهم‌ترین جنبه استفاده از این روش‌ها




شکل ۴. کارشناسی و بررسی آثار موزه‌ای توسط کارشناسان خبره (مأخذ: بایگانی اداره مرمت موسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد)



شکل ۵. نمودار فرآیند کارشناسی و اصالت سنجی آثار موزه‌ای در مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد

در مطالعه آثار، غیرمخرب بودن و آنالیز در محل بوده است. در تمامی مراحل فوق، فرآیندهای اجرایی و مراحل تعیین شده‌ای وجود داشته که هرکدام از آنها ممکن است نیازمند عبور از مسیرهای مختلف باشد؛ از این جهت نمودار فرآیندهای اجرایی در مؤسسه طبق نمودارهای زیر (شکل ۵ و ۶) تعریف و بیان شده‌اند. این نمودارها گویای مسیر حرکت فرایندها تا نایل به هدف خود نیز هستند. در این بیان توجه به این نکته قابل توجه است، دو رویکرد کارشناسی نسبی و متقن در قبال آثار در نظر گرفته



شکل ۶. نمودار فرآیند اصالت سنجی آثار موزه‌ای در مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد

می‌شود. عموماً روش‌های مطالعهٔ کتابخانه‌ای و کارشناسی با حضور اساتید و کارشناسان خبره منجر به فرآیند کارشناسی نسبی آثار می‌شود. اما در روش‌های آنالیز غیرمخرب دستگاہی پس از تدقیق داده‌ها و بررسی‌های علمی صورت‌گرفته بر روی آثار نتایج متقن در قبال آثار تاریخی و هنری اخذ و بازتاب داده می‌شود. این مهم نیازمند بررسی‌های زمان‌بر بسیار پیچیده بوده که می‌تواند در خلال یا پس از مراحل دیگر انجام شود (شکل ۵ و ۶).

۳- پژوهش‌های صورت‌گرفته براساس آنالیزهای غیرمخرب

در سال‌های اخیر به‌ویژه در ایران تحقیقات علمی در حوزه میراث فرهنگی به‌ویژه در آثار موجود در موزه‌ها و مراکز نگهداری و کتابخانه‌ها رشد بسیار چشم‌گیری داشته است. در حال حاضر چندین گروه باستان‌سنجی و حفاظت و مرمت علمی با استفاده از روش‌های مختلف و با آزمایشگاه‌های مختلف برای توصیف و تجزیه و تحلیل آثار مذکور در حال تلاش‌اند. استفاده از روش‌های فوق در تمامی مطالعاتشان قابل مشاهده است؛ اما آنچه بیشتر به چشم می‌خورد استفاده گسترده از روش‌های مخرب در مطالعات باستان‌سنجی و حفاظت علمی است. با یک بررسی اجمالی در مقالات منتشر شده، قابل دریافت است که سهم به‌کارگیری روش‌های مخرب و نیمه‌مخرب بسیار زیاد است؛ این نکته بسیار حائز اهمیت بوده و نشان از عدم توجه پژوهشگران حوزهٔ حفاظت به این مقوله است. حتی در بسیاری از مقالات منتشر شده که برگرفته از پژوهش‌های حفاظت و مرمت علمی است این موضوع به چشم می‌خورد که بسیاری از نمونه‌های مطالعاتی سالم و موزه‌ای محسوب می‌شوند، اما به طرق مختلف نمونه برداشت و به یکپارچگی اثر خدشه وارد شده است. (شکل ۱)

آنچه می‌توان به عنوان رویکرد مؤسسهٔ فرهنگی موزه‌های بنیاد در این خصوص دانست توجه جدی به بحث نمایش آثار تاریخی و هنری و کاربست روش‌های آنالیز دستگاہی غیرمخرب در قبال آثار خود است. به همین منظور، در این بخش، پژوهش‌های موردی و روش‌های انجام شده درخصوص برخی از آثار معرفی و بررسی می‌شوند. رویکرد غیرمخرب آنالیز و روش‌های به‌کارگیری در حوزه مرمت و حفاظت از آثار، شاکلهٔ اصلی تحقیقات و فرآیندهای کار در پروژه‌های اجرایی بوده است؛ روش‌های غیرمخرب که مبتنی بر آزمایش اثر به صورت پرتابل و آنالیز در محل بوده است، تا معضل جابه‌جایی و بحث‌های حفاظتی و امنیتی آثار را نیز بتوان حل نمود.

۳-۱- طیف‌سنجی رامان پرتابل (Portable-Raman Spectroscopy)

طیف‌سنجی رامان به عنوان یک ابزار و تکنیک مناسب برای شناسایی و توصیف ترکیب مواد اشیاء هنری و تاریخی در نظر گرفته می‌شود (Łydźba-Kopczyńska and Madariaga, 2016). این روش کاربردهای گسترده‌ای از جمله برای شناسایی رنگ‌های به کار رفته در دست‌نوشته‌ها، نگارگری‌ها، نقاشی‌های دیواری و لایه‌های بستر و غیره دارد. حتی با استفاده از این روش می‌توان به ساختار مواد به کار رفته در فرآیند شناسایی مواد و تکنولوژی ساخت آثار تاریخی و هنری و همچنین ناپایداری مواد و فرآیند فرسایش در مطالعات حفاظت و مرمت بهره جست. طیف‌سنجی رامان یک تکنیک طیف‌سنجی ارتعاشی است که به تجزیه و تحلیل طول‌موج تابشی لیزر بستگی دارد. الگوی طول‌موج تابش شده مشخصه ترکیب مولکولی ماده مورد مطالعه است و از این نظر طیف رامان مکمل مادون قرمز است (Rosalie David et al, 2001). تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از فرآیند آنالیز با استفاده از این روش، پیچیدگی‌ها و چالش‌های ویژه‌ای داشته که نیازمند همکاری با متخصصان حوزه مذکور است. به همین دلیل بسیاری از پژوهشگران داخلی حوزه حفاظت و باستان‌سنجی کمتر به سراغ این روش تحلیلی رفته‌اند و متأسفانه مهجور مانده است. در بررسی‌های صورت گرفته با استفاده از این روش در مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد، آثاری از جمله نقاشی روی کرباس، نگارگری، خوشنویسی، پارشمن‌ها، شیشه و سفال مورد آنالیز قرار گرفته‌اند. در



شکل ۷. تجهیزات آنالیز رامان پرتابل
در موسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد
(مأخذ: بایگانی اداره مرمت موسسه
فرهنگی موزه‌های بنیاد).

کل، تعداد آثار مورد آنالیز با استفاده از این روش به تعداد پنجاه اثر می‌رسد. پس از راه‌اندازی و دایرکردن تجهیزات دستگاه رامان در کارگاه مرمت، آثار انتخابی جهت آنالیز مورد بررسی‌های اولیه قرار گرفتند. در فرآیند اصالت‌سنجی آثار در مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد تعدادی از آثار که نیازمند بررسی‌های آزمایشگاهی و بررسی صحت اصالت بودند، در ابتدا به دو دسته آثار مواد معدنی و مواد آلی تقسیم شدند سپس مورد آنالیزهای دستگاهی قرارگرفتند (شکل ۷).

هدف اصلی از استفاده این روش و آنالیز آثار، بررسی ساختار و ترکیب مواد و نیز اصالت‌سنجی آثار بوده است. به همین منظور آثاری که در این بخش آورده شده‌اند نمونه‌هایی هستند که برای شناخت بیشتر در راستای مطالعات اصالت‌سنجی و ترکیب موادشان آزمایش شده‌اند. از جمله مهم‌ترین این آثار باید به نگارگری‌های آزمایش شده اشاره کرد. نگارگری‌ها و خوشنویسی‌ها مربوط به دوره تیموری، صفوی، قاجار و پهلوی هستند. یکی از مهم‌ترین این آثار نسخه نگارگری دوره تیموری است که علاوه بر آنالیز رامان پرتابل، از روش‌های دیگری که در سطور بعدی به آنها پرداخته می‌شود، بررسی شده است. این اثر نگاره‌ای از یک مجموعه کتاب‌آرایی است که به صورت قطعه‌ای مجزا قاب و جدول‌کشی شده است. با توجه به محتوای اثر، احتمالاً این نگاره برگه‌ای از «ظفرنامه تیموری» است که به فتوحات امیر تیمور گورکانی اشاره دارد و توسط شرف‌الدین علی یزدی به نگارش درآمده است (شکل ۸).


جدول ۱- مشخصات اثر مورد مطالعه

۱	نوع اثر: نگارگری
۲	نام اثر: میدان جنگ
۳	نام خالق: نامعلوم
۴	دوره تاریخی: تیموریان / نیمه دوم سده نهم ه.ق.
۵	مبدأ: ایران / مکتب شیراز
۶	تکنیک ساخت: آبرنگ روی کاغذ
۷	طول: ۴۴٫۵ سانتیمتر
۸	عرض: ۳۲٫۴ سانتیمتر
۹	محل نمایش: موزه هنرهای ملی اصفهان



شکل ۸. اثر مورد مطالعه در پژوهش حاضر، نگارگری تیموری، نقاط آنالیز شده با عدد بر روی تصویر مشخص شده است (مأخذ: بایگانی اداره مرمت موسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد).

در این نگاره، رنگ آبی به‌کار رفته دارای فام‌های مختلفی است که بیشترین کاربرد آن مربوط به دو نوع فام آبی مصرفی است که از آنها آنالیز گرفته شده است. آنالیز رامان گرفته‌شده از رنگ آبی، باندهای ($1393-1311-1055-745-601-554-537$) را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده ترکیب چند نوع رنگدانه در ساخت رنگ آبی است. باندهای شناسایی شده نشان‌دهنده نیل، ملاکیت، سفید سرب و سیاه کربن است. در دو نقطه از رنگ قرمز اثر آنالیز رامان انجام شده است که هر دو نقطه، دارای طیفی مشابه هم بوده و نقاط یکسانی را نشان می‌دهند. پیک نشان‌داده شده، بیانگر قرمز



شکل ۹. طیف رامان از رنگ قرمز مربوط به برگ‌گی از یک نگاره احتمالاً متعلق به دوره تیموری



شنگرف ($1249-342 \text{ cm}^{-1}$) است. پیک 537 نشان دهنده رنگ طلایی است. باتوجه به اینکه زمینه اثر با رنگ زرد طلایی نقاشی شده است، احتمال حضور باند مربوط به رنگ طلایی در بیشتر طیف‌های آنالیز رامان قابل مشاهده خواهد بود. همچنین پیک مربوط به حضور سفید سرب قابل مشاهده است که عنصر Pb نیز در ترکیب موجود است. در این بین باید به این نکته اشاره نمود که در برخی از آنالیزهای رامان به دلیل اینکه نمونه مرجعی برای تطبیق وجود نداشته، محتمل‌ترین نتایج ارائه شده است؛ چرا که کمتر پژوهشگری با استفاده از روش طیف‌سنجی رامان پرتابل با طول موج 1064 nm به شناسایی رنگدانه پرداخته است. در یکی دیگر از نقاط که آنالیز رامان گرفته شده است، طیف‌های مربوط به رنگدانه قرمز سرخ نشان داده می‌شود. از این رنگ در رنگ قرمز تزئین لباس‌های سربازان استفاده شده است. آنالیز رامان رنگ سبز نشان دهنده باندهای ($293-341-363-384-453-536-836-975-1010-$ $1256-1276-1294-1321-1349-1365-1466-1577-1602-1619 \text{ cm}^{-1}$) است. آنالیز رامان رنگ طلایی نشان دهنده باندهای ($1619-1312-555-537 \text{ cm}^{-1}$) است. آنالیز رامان رنگ قهوه‌ای نشان دهنده باندهای ($1604-1586-1522-1489-1342-1290-1120-999-557-536 \text{ cm}^{-1}$) است. این رنگ می‌تواند براساس آزمایش‌های گرفته‌شده ترکیبی از چند نوع رنگدانه همچون سفید سرب، سیاه کربن، گوئیت و زرد لیتارژ باشد (شکل ۹).

آنچه درخصوص کاربست روش‌های آنالیز رامان در قبال آثار مجموعه قابل توجه است تهیه یک کتابخانه مستند و قابل ارجاع برای مطالعات تطبیقی بعدی خواهد بود. این کار می‌تواند در آینده به توسعه روش‌های اصالت‌سنجی و تدقیق داده‌های آثار تاریخی و فرهنگی کشور کمک شایانی کند.

۳-۲- طیف‌سنجی فلورسانس پرتوی ایکس پرتابل (P-XRF)

در طول دو دهه گذشته، پژوهشگران حوزه حفاظت و مرمت و باستان‌سنجی از روش طیف‌سنجی فلورسانس پرتوی ایکس پرتابل (P-XRF - hhXRF) به دلیل مقرون به صرفه بودن و سریع بودن روش و نیز غیرمخرب بودن آن استفاده‌های گوناگون و توجه ویژه‌ای به آن داشته‌اند. از این روش برای مطالعه بسیاری از آثار همچون سفال، ابسیدین، ابزارهای سنگی، مصالح ساختمانی، نقاشی‌های دیواری و نیز شناسایی رنگدانه‌های تاریخی استفاده کرده‌اند (Wilke, 2017). این روش به فراخور نوع پژوهش و ماده مورد مطالعه هم می‌تواند تنها به کار گرفته شود یا در کنار سایر روش‌های آنالیز شناسایی مواد، استفاده و هم‌سنجی گردد. طیف‌سنجی XRF یک تکنیک تحلیلی غیرمخرب است که به طور گسترده‌ای در شناسایی عناصر شیمیایی آثار هنری و تاریخی استفاده می‌شود (Longoni, 1998). آنالیز و تجزیه و تحلیل غیرمخرب ترکیبات آثار با P-XRF پتانسیل‌های فراوانی برای پروژه‌های مطالعاتی فراهم می‌کند که به طور واقع‌بینانه با آن می‌توان تعداد بی‌شماری نمونه، از چند صد اثر تا چند هزار نمونه را بررسی نمود. پیش شرط آنالیز آثار موزه‌ای و هنری، تطبیق‌پذیری و احترام به یکپارچگی مادی اثر به دلایل حفاظتی است (Wilke, 2017)، از این رو است که نویسندگان از این روش برای آنالیز عنصری ترکیبات آثار مورد مطالعه در مؤسسه استفاده کرده‌اند. با استفاده از این روش تعداد ۶۰ اثر آنالیز و در مجموع از نقاط مختلف تمامی آثار ۳۵۰ پیک گزارش شده است که در بررسی و اصالت‌سنجی آثار به کار گرفته‌اند. به طور مثال از رنگدانه‌های استفاده‌شده در تزیینات رنگی یک قطعه نگارگری که تصویر آن در زیر آمده است، آنالیز تهیه شد که مهم‌ترین دلیل تهیه طیف شیمیایی از این اثر و شناختن نوع رنگ طلایی به کار رفته در اثر است. گفتنی است که مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد یک کتابخانه از پیک‌های رنگ‌های طلایی و مرکب‌های خوشنویسی را به منظور تطبیق با نمونه‌های دیگر در دست راه‌اندازی دارد.

اثر موردنظر یک قطعه نگارگری ایرانی دارای زمینه با حاشیه پهن با بندهای اسلیمی و گل و برگ خطایی زرنگار محرز و بند زرنکاری است که بر زمینه لاجوردی و جداول متعدد منظم انتظام یافته است. متن نگاره، آبرنگ و زر بر روی مقوای نازک دارای جدول‌بندی و حواشی زرنکاری ظریف و کتیبه چهار ستونی تک‌ردیفه به قلم نستعلیق است که کتابت بر فراز نگاره، متن کتیبه ایبانی از امیر خسرو دهلوی است: «حیاتی ده مرا در جستجوی/ که باشم تا زیم در آرزویت/ بدان مقصود خواهش بخش راهم/ که از تو جز تو مقصودی نخواهم». نگاره متعلق به دوره پهلوی و کار استادان مدرسه صنایع قدیمه بوده و نگارگری آن منسوب به حسین بهزاد و تذهیب آن منسوب به استاد میرزا علی درودی است. براساس نتایج به دست آمده از آنالیز، رنگ زرد به کارگیری شده در آن



شکل ۱۰. آنالیز طیف سنجی فلورسانس پرتوی ایکس پرتابل از یک قطعه نگارگری
احتمالاً پهلوی (مأخذ: بایگانی اداره مرمت موسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد)



شکل ۱۱. تصویربرداری علمی از یک تابلو در اداره مرمت موسسه (مأخذ: بایگانی اداره مرمت موسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد)

از ترکیب رنگدانه‌ی طلا بوده که پیک‌های آن در طیف ارائه شده با رنگ قرمز دورگیری و نشان داده شده است و همچنین این عنصر با عناصر دیگری همچون نقره، مس و آهن ساخته شده است. استفاده از رنگدانه‌های حاوی پودر طلا در این اثر ثابت می‌شود و از طرفی دیگر سه عنصر دیگر شناسایی شده مربوط به ناخالصی موجود در ترکیب رنگدانه است که در بسیاری از دوره‌های تاریخی و اسلامی این ترکیب مشاهده شده است. همچنین رنگ سفید شناسایی شده دارای سرب به میزان زیادی است که نشان‌دهنده استفاده از سفید سرب است (شکل ۱۰). آنچه می‌تواند مهم باشد دستیابی به خلوص طلائی به کار رفته در دوران‌های مختلف تاریخی ایران در حوزه ساخت و خلق آثار تاریخی و هنری است که به مرور و با تهیه نمونه‌های مختلف امکان‌پذیر خواهد بود.

۳-۳- تصویربرداری علمی


تصویربرداری فنی یا به عبارتی دیگر نوری، به مجموعه‌ای از تصاویر اصلاح شده گفته می‌شود که با دوربین دیجیتال و فیلترهای مخصوص به آن ثبت می‌شود. تصاویر ثبت شده با توجه به اهداف گوناگون نگاهداشت و مرمت آثار تاریخی، می‌توانند کاربردهای مختلفی داشته باشند. هرکدام از این تصاویر در طیف‌های الکترومغناطیسی مختلف مانند ناحیه مادون قرمز، ناحیه مرئی و فرابنفش ثبت می‌شوند و تصاویری با اطلاعات متفاوت به ما ارائه می‌کنند (Pitzalis et al, 2008). از این روش‌ها می‌توان در بسیاری از موارد در بررسی‌های تاریخی بهره گرفت؛ از جمله این موارد می‌توان به بررسی زیررنگی‌ها، رو رنگی‌ها و روتوش‌های موجود در نقاشی‌ها، خوانش طرح‌های پنهان در نقاشی‌های دیواری و دیگر آثار، اسناد باستان‌شناختی و نیز دخالت‌های انجام شده در آثار به منظور مرمت و حفاظت آن اشاره کرد. همچنین در این روش اطلاعات مفیدی درباره نوع مواد و رنگدانه‌های به کار رفته در ساخت و تزیینات آثار تاریخی و هنری به دست می‌آید. در بسیاری از موارد اطلاعات حاصل شده از این روش‌ها کیفی بوده و شاید اطلاعات به دست آمده کاملاً قطعی نباشند، اما از آنجایی که این روش‌ها تقریباً ساده و مقرون به صرفه است، در زمینه حفاظت و مرمت آثار تاریخی و هنری بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین استفاده از این روش‌ها را می‌توان به اولین قدم قبل از انجام سایر روش‌ها. برای شناسایی رنگدانه‌های به کار رفته در آثار تلقی نمود (شکل ۱۲ و ۱۳) (Cosentino, 2015).

از این روش‌ها در تصویربرداری و مستندنگاری بسیاری از آثار به‌ویژه آثار نقاشی روی کرباس، نگارگری، خوشنویسی، شیشه و سفال لعابدار و... استفاده شده است. بررسی داده‌های به دست آمده از روش‌های فوق (VIS, UVF, IRR) نتایج متفاوتی را برای هر کدام از آثار ارائه نمود که در بررسی اصالت یا جعل آثار، کارشناسی و نیز مطالعه فنی آثار به کار گرفته شده‌اند. برای نمونه می‌توان به تصویر صفحه بعد اشاره کرد. در شکل ۱۲ یک تنگ لعابدار، با نقاشی زیرلعابی مشاهده می‌شود که از این اثر به سه روش فوق تصویربرداری شده است. با مقایسه دو تصویر UVF و IRR با تصویر VIS به راحتی می‌توان بخش‌های دستکاری شده در لعاب رویی را مشاهده نمود. در حالت عادی و با چشم غیرمسلح نمی‌توان به این نتایج دست یافت اما در تصاویر حاصل عکس برداری، می‌توان شکستگی‌ها و نقاط اتصال و نیز دستکاری و نقاشی شده را دید. در قسمت دسته و شکم تنگ بیشترین میزان دخالت و بازسازی لعاب قابل مشاهده است. در این اثر به نظر می‌رسد لعاب زیرین اصیل و لعاب رویی غیراصیل و جدید باشد که توسط شخص جاعل روی آن کار شده است و اصالت اثر را زیر سؤال برده است. از سویی نمی‌توان آن را یک اثر جعلی مطلق قلمداد کرد؛ چراکه اثر در حالت کلی پازلی از تکه‌های اصیل و مربوط به سده هفتم هجری قمری



VIS

شکل ۱۲. تنگ سفالی با
 لعاب فیروزه‌ای طرح‌دار که با
 سه روش تصویربرداری نوری
 عکس‌برداری شده است
 (مأخذ: بایگانی اداره مرمت
 موسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد).



UVF



IRR

است ولی به دلیل میزان بالای بازسازی و دخالت بیش از حد در آن هم نمی‌توان اثری دارای یکپارچگی و تمامیت تاریخی، با اصالت تاریخی یگانه، قلمداد نمود (شکل ۱۲).

همچنین تصاویر ثبت شده از یک گلدان منقوش «پرسلینی» که مربوط به شرکت «سور» فرانسه است نکات بسیار جالب توجهی را به ما نشان می‌دهد. این اثر مربوط به اواخر سده نوزدهم و یا اوایل سده بیستم میلادی است. تصاویر نقاشی شده بر روی آن به سبک «روکوکو» است. تصاویر UVF و IRR ثبت شده مداخله بسیار زیاد را در نقاشی‌های این گلدان سور نشان می‌دهد که این احتمال را مطرح می‌کند که در دوره‌ای نقاشی‌های این اثر به هر دلیل تخریب و پس از آن بازسازی شده است. از آنجا که میزان این مداخلات بسیار زیاد بوده و اصطلاحاً رو رنگی زیادی ایجاد کرده (احتمالاً در سده ۱۲ هجری)، اصالت اثر دچار خدشه شده است. همچنین باید متذکر این نکته شد که حجم بالای رو رنگی‌ها در بخش‌های شکستگی و بخش‌های آسیب دیده این گلدان اطلاعات جالبی را در خصوص نحوه نگهداری و حجم مرمت‌های صورت گرفته به ما می‌دهد.



شکل ۱۳. گلدان پرسلینی شرکت سور که با سه روش تصویربرداری نوری عکس برداری شده است (مأخذ: بایگانی اداره مرمت موسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد).

۴- نتیجه‌گیری

همواره در حوزه حفاظت و مرمت آثار هنری و تاریخی و سایر رشته‌های مرتبط همچون باستان‌سنجی و باستان‌شناسی نیازمندی‌هایی برای شناسایی بهتر و دقیق‌تر آثار وجود دارد. ممکن است در این مطالعات تمرکز شما بر روی یک نقاشی باشد که به راحتی نمی‌توان آن را از یک موزه و یا گالری جابه‌جا کرد. ممکن است این نقاشی بر روی سقف و دیوارهای یک بنای تاریخی نصب باشد یا در یک خزانه آثار نگهداری شود که امکان خروج آن وجود ندارد. همچنین ممکن است آثار تاریخی در سایت‌ها و بناهای تاریخی مختلف در مکان‌ها و شرایط ویژه وجود داشته باشند که امکان جابه‌جایی و انتقال آنها به آزمایشگاه فراهم نباشد و لاجرم نیازمند مطالعه آزمایشگاهی و آنالیز بر روی چنین آثاری را داشته باشد. در این شرایط بهترین راه، انتقال آزمایشگاه و تجهیزات به محل مورد نظر است. این مهم تنها با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی قابل حمل و دستی امکان‌پذیر خواهد بود و در این صورت است که می‌توان محل نگهداری اثر را به یک آزمایشگاه کوچک اندازه‌گیری تبدیل کرد. بنابراین در بهترین حالت ممکن، استفاده از دستگاه‌های پرتابل و دستی، به راحتی می‌تواند آثار هنری و تاریخی بسیار حساس را آنالیز و اطلاعات مورد نظر را در اختیار پژوهشگران قرار دهد. از آنجایی که آثار موجود در خزانه‌ها و موزه‌های مؤسسه، بسیار حساس بوده و امکان خروج برای آنها وجود ندارد، دستگاه‌هایی برای مطالعه علمی به کارگاه مرمت و خزانه‌ها انتقال داده شد تا آثار نیازمند بررسی‌های آزمایشگاهی، آزمایش شوند. روش‌های موجود و قابل به کارگیری، روش‌های طیف‌سنجی رامان پرتابل (P-Raman)، طیف‌سنجی فلورسانس پرتوی ایکس پرتابل (P-XRF) و روش‌های تصویربرداری نوری (VIS, IRR, IRT, UVF, UVR) بودند. بیشترین اهمیت استفاده این روش‌ها برای پژوهشگران این سطور، غیرمخرب بودن و عدم نیاز به نمونه‌برداری از آثار مورد مطالعه بوده است؛ چراکه نمونه‌های مورد مطالعه و موجود در خزانه مؤسسه، آثار بسیار شاخص و حساسی هستند که نمی‌توان از آنها نمونه مطالعاتی برداشت و به آزمایشگاه انتقال داد. همچنین استفاده از روش‌های غیرمخرب به دیگر پژوهشگران حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی و باستان‌سنجی به جد توصیه می‌شود. در همین راستا پس از معرفی روش‌ها و اهمیت روش‌های غیرمخرب، برخی از نمونه‌هایی که در آزمایشگاه مرمت آزموده شده، گزارش آنها به صورت تفکیک به منظور فهم بیشتر ارائه شده است. تعداد نمونه‌های آنالیزشده با روش‌های فوق بسیار زیاد است اما از آنجایی که نمی‌توان گزارش آنالیز تمام آثار را در این پژوهش ارائه نمود، تنها به گزارش برخی از آثار بسنده شده است.

نتایج حاصل از داده‌های به دست آمده از به کارگیری روش‌های نامبرده، بسیار قابل توجه و مفید بوده است به گونه‌ای که تأکید نویسندگان به استفاده از روش‌های غیرمخرب و پرتابل در مطالعه آثار موزه‌ای و هنری است. هدف ما در استفاده از این روش‌ها شناسایی ساختار و مواد به کار گرفته شده در راستای

اهداف اصالت‌سنجی آن آثار بوده است؛ چراکه مطالعات فن‌شناسی و ساختارشناسی اثر در کنار سایر حوزه‌های به‌کارگرفته شده در مؤسسه نظیر نظرات کارشناسان خبره درباره آثار تاریخی و مطالعات تاریخی و تطبیقی که توسط کارشناسان و پژوهشگران چه در داخل مؤسسه و چه در خارج از مؤسسه انجام می‌شود می‌تواند تصمیمات صحیح و جامعی درباره اصالت و ارزش آثار در اختیار مجموعه قرار بدهد. همچنین سعی شده است که یک نمودار روش‌شناختی برای نیل به فرآیندهای اجرایی این حوزه به صورت علمی و سیستماتیک به‌کار بست.

فهرست منابع

1. -Klisińska-Kopacz, A. (2015). Non-destructive characterization of 17th century painted silk banner by the combined use of Raman and XRF portable systems. *Journal of Raman Spectroscopy*, 46(3), 317321-.
2. Biró, K. T. (2005). Non-destructive research in archaeology. *Journal of radio-analytical and nuclear chemistry*, 265(2), 235-240.
3. Janssens, K., Vittiglio, G., Deraedt, I., Aerts, A., Vekemans, B., Vincze, L., ... & Snigirev, A. (2000). Use of microscopic XRF for non-destructive analysis in art and archaeometry. *X Ray Spectrometry: An International Journal*, 29(1), 73-91.
4. Leucci, G. (2019). Nondestructive testing technologies for cultural heritage: Overview. *Nondestructive Testing for Archaeology and Cultural Heritage*, 15-73.
5. Jaskowska-Lemańska, J., & Przesmycka, E. (2020). Semi-destructive and non-destructive tests of timber structure of various moisture contents. *Materials*, 14(1), 96.
6. Kloiber, M., Drdácý, M., Machado, J. S., Piazza, M., & Yamaguchi, N. (2015). Prediction of mechanical properties by means of semi-destructive methods: A review. *Construction and Building Materials*, 101, 1215-1234.
7. Łydźba-Kopczyńska, B., & Madariaga, J. M. (2016). Applications of Raman spectroscopy in art and archaeology. *Journal of Raman Spectroscopy*, 47(12), 1404-1407.
8. Rosalie David, A., Edwards, H. G. M., Farwell, D. W., & De Faria, D. L. A. (2001). Raman spectroscopic analysis of ancient Egyptian pigments. *Archaeometry*, 43(4), 461-473.
9. Rizzutto, M. A., Curado, J. F., Bernardes, S., Campos, P. H. O. V., Kajiya, E. A. M., Silva, T. F., ... & Added, N. (2015). Analytical techniques applied to study cultural heritage objects.
10. Longoni, A., Fiorini, C., Leutenegger, P., Sciuti, S., Fronterotta, G., Strüder, L., & Lechner, P. (1998). A portable XRF spectrometer for non-destructive analyses in archaeometry. *Nuclear instruments and methods in Physics research Section A: Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment*, 409(1-3), 407-409.
11. Wilke, D. (2017). Some updated quality concerns on non-destructive geochemical analysis with XRF spectrometry. *Advances in Applied Science Research*, 8(2), 90-94.
12. Cosentino, A. (2015). Practical notes on ultraviolet technical photography for art examination. *Conservar Património*, (21), 53-62.

13. Pitzalis, D., Cassan, I., Thomas, L., & Gianoncelli, A. (2008, May). Non-destructive analyses for modern paintings: the Russian avant-garde case. In Proceedings 9th International Conference on NDT of Art (ART 2008), Jerusalem, Israel.

